

ETERNAL®

lesk akrylátový

vodou ředitelný email pro vnitřní i venkovní vrchní lesklé nátěry dřeva a kovových konstrukcí

Výrobní číslo 9706

Vlastnosti:

ETERNAL lesk akrylátový je univerzální vodou ředitelná nátěrová hmota připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **ETERNAL lesk akrylátový** tvoří lesklé nátěry s výbornou odolností na povětrnosti.

Oblast použití:

ETERNAL lesk akrylátový je určen k vnitřním i venkovním lesklým nátěrům dřeva, dřevovláknových a dřevotřískových desek, sádko-kartonu, nepochozího betonu, vláknocementových výrobků a kovových podkladů opatřených antikoročním nátěrem. Je vhodný pro nátěry okenních a dveřních rámu a těles ústředního topení.

Technické údaje:

Sušina	min. 45 hm. %
Specifická hmotnost	cca 1,20 g/cm ³
pH	7,5–9,5
Konzistence (4 mm, 23 °C)	min. 40 s
Zasychání stupeň 1	45 minut
stupeň 4	do 24 hodin
Lesk	stupeň 1–2
Kryvost	stupeň 2
Přílnavost	stupeň 1
Odolnost hloubení	6 mm

Obsah těžkých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/d
Max. obsah VOC ve výrobku	100 g/l
	0,0833 kg/kg
TOC	0,0483 kg/kg

Spotřeba

0,28–0,33 kg/m² (2 vrstvy – konečný nátěr)

Odstín:

bílá RAL 9003, slonová kost RAL 1015, žlutá RAL 1028, červená RAL 3020, tmavě modrá RAL 5005, tmavě zelená RAL 6029, světle šedá RAL 7035, tmavě hnědá RAL 8017, černá RAL 9005

Centra **COLOR SYSTÉMU AUSTIS** tónují do odstínů podle mnoha vzorkovnic.

Balení:

0,7 kg plechovky, 5 kg plastové obaly, bílá i 10 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmrznout!

Zpracování:

ETERNAL lesk akrylátový se nanáší na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný podklad štětkem, válečkem, nebo stříkáním, při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8 °C až 25 °C. Podle způsobu aplikace je

možné nátěrovou hmotu ředit vodou v množství do 5 hm. % pro natírání štětkem, válečkem a bezvzduchovým stříkáním a do 10 hm. % při vzduchovém stříkání. Pro aplikaci vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním se **ETERNAL lesk akrylátový** neředí. Ověřeno na membránovém zařízení Super Finish 23 od fy Wagner, tlak vzduchu na membránu min. 110 Bar, stříkací tlak min. 80 Bar, použitá tryska HEA 411 a větší, minimální tloušťka mokré vrstvy barvy 130 µm. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Doporučený postup pro povrchovou úpravu neošetřeného dřeva:

1. Odstranění pryskyřičných míst (např. vymytím pryskyřice nitroředidlem).
2. Napuštění povrchu prostředkem **FORTEKRYL napouštědlo na dřevo** s ochrannými účinky proti dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám a dřevokaznému hmyzu. V suchých interiérech je možné použít i penetrační prostředek **FORTE penetral**.
3. Lehké přebroušení za sucha brusným papírem č. 150 po 4 hodinách od napuštění.
4. 1–2 nátěry barvou **ETERNAL na dřevo základní** případně **ETERNAL mat akrylátový** stejného nebo blízkého odstínu s konečným nátěrem. Interval mezi jednotlivými nátěry je 4–6 hodin (20 °C). Doporučujeme přebroušení jednotlivých vrstev za sucha brusným papírem č. 220.
5. 2–3 nátěry vodou ředitelným lesklým emailem **ETERNAL lesk akrylátový**.

Doporučený postup pro úpravu již ošetřeného dřeva:

1. Obroušení starého nátěru za sucha brusným papírem č. 150.
2. 2–3 nátěry vodou ředitelným lesklým emailem **ETERNAL lesk akrylátový**, interval mezi nátěry 4–6 hodin.

Doporučený postup pro povrchovou úpravu kovových výrobků a ocelových konstrukcí:

1. Dva nátěry antikorozní základní barvou **ETERNAL antikor akrylátový**, nebo barvou **ETERNAL na kovy**. Celková tloušťka nátěru min. 80 µm.
2. Přebroušení nátěru brusným papírem č. 220.
3. Dva až tři nátěry disperzním lesklým emailem **ETERNAL lesk akrylátový**. Doba zasychání jednotlivých vrstev 4–6 hodin.

Nátěry minerálních podkladů:

Minerální podklady je nutné zbavit všech vrstev malířských barev a nepřílnavých nátěrů. Dostatečně zkarbonatovaný podklad se nejprve napustí penetračním přípravkem **FORTE penetral** a po 4 hodinách se provedou 2–3 nátěry disperzním lesklým emailem **ETERNAL lesk akrylátový** s přestávkou mezi dvěma nátěry 4–6 hodin.

Doporučení:

ETERNAL lesk akrylátový je výhodné nanášet válečkem, vhodné je

ETERNAL[®]

lesk akrylátový

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204, TSÚS Bratislava Notifikovaná osoba č. 1301

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

ETERNAL lesk akrylátový není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.